USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY



USZCZELNIACZ DEKARSKI KAUCZUKOWY- jednoskładnikowa masa uszczelniająca o konsystencji past do zastosowań dekarskich. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do podłoży blacharskich, bitumicznych, betonowych, kamiennych, metalowych, drewnianych, szklanych i większości tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu nadaje się do malowania. Jest odporny na działanie niskich i wysokich temperatur oraz promieniowania UV.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów, włazów i miejsc przebić przez dachy i tarasy. Pozwala na skuteczne uszczelnienie złącz rynien, koszy i rur spustowych, kanałów wentylacyjnych, spalinowych i klimatyzacyjnych. Uszczelnia przeciekające złącza pokryć dachowych, wykonanych z papy bitumicznej, dachówki, płyty falistej i płaskiej, blach i innych. Nadaje się do uszczelniania miejsc osadzania świetlików i okien dachowych, połączeń blach falistych i trapezowych oraz płyt azbestowo-cementowych i płyt bitumicznych. Służy także do połączeń oraz styków między elementami fundamentów ścian i piwnic (fundament-ściana, piwnica-ściana parteru) oraz wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów i tarasów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia, na którą ma być zastosowany uszczelniacz powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia. Złącza powinny być zgodnie z normą DIN 18540, wypełnione sznurem PE. Powierzchnie gładkie mogą być wilgotne, natomiast powierzchnie porowate należy osuszyć. Zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. Przed przystąpieniem do aplikacji uszczelniacza obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Przed zastosowaniem produkt należy przechowywać 24 godz. w temperaturze pokojowej. Obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

LAKMA SAT Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 852 66 01 fax +48 33 852 66 03
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
tel. +48 33 852 67 65, fax +48 33 852 67 63
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nr KRS 52607

NIP 548-10-10-309
Regon 070499284
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł
Konto bankowe: ING BSK S.A.:
13 10501070 10000001 01256238
www.lakma.pl, e-mail: lakma.sat@lakma.com

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Nałożony uszczelniacz można wygładzać szpachelką zamoczoną w roztworze mydła. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.

DODATKOWE INFORMACJE

Przy długotrwałym kontakcie z wodą i pod wpływem warunków atmosferycznych uszczelnienie może zżółknąć i zmlecznieć, co nie wpływa na jakość uszczelnienia. Nie należy stosować jako fugi dekoracyjne przy kafelkowaniu.

DANE TECHNICZNE

Typ utwardzania	jednokomponentowy – odparowanie rozpuszczalnika
Czas obróbki (min)	ok. 15
Czas utwardzenia wgłębnego	2 mm/24 godz.
Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +35°C
Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-25° do +80°C
Twardość Shore A/15	20 +/- 5
Gęstość [g/cm^3]	0,90 – 0,95
Wydajność	z kartusza 300ml uzyskuje się ok. 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm
Kolorystyka	bezbarwny, grafit, ceglasty, brązowy
Przechowywanie i transport	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C
Dane techniczne podane są dla temperatury +20^O C i wilgotności względnej powietrza 50%.	

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
300 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

BHP I OSTRZEŻENIA

Zawiera kalafonię, octan n-butylu.

UWAGA



H226 Łatwopalna ciecz i pary.
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P102 Chronić przed dziećmi.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P285 W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.
P302 + P352 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: umyć dużą ilością wody z mydłem.
P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi

Aktualizacja 11.04.2017

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.

LAKMA SAT Sp. z o.o.
ul. Frysztacka 173, 43-400 Cieszyn
tel. +48 33 852 66 01 fax +48 33 852 66 03
BIURO OBSŁUGI KLIENTA:
tel. +48 33 852 67 65, fax +48 33 852 67 63
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nr KRS 52607

NIP 548-10-10-309
Regon 070499284
Kapitał zakładowy: 2.000.000 zł
Konto bankowe: ING BSK S.A.:
13 10501070 10000001 01256238
www.lakma.pl, e-mail: lakma.sat@lakma.com