

MASA O EFEKCIE BETONU

Francesco GUARDI Collezione

OPIS PRODUKTU

Masa o efekcie betonu Francesco GUARDI Collezione jest nowoczesną, szarą, fabrycznie przygotowaną masą produkowaną na bazie najwyższej jakości żywicy akrylowej oraz drobno mielonych wypełniaczy mineralnych.

- odporna na szorowanie
- łatwa w aplikacji i formowaniu
- bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
- barwiona w masie
- tworzy matową powłokę - imitację betonu
- do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

Masa przeznaczona jest do dekoracji ścian wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń na różnego rodzaju podłożach takich jak np. tynk cementowy, tynk cementowo – wapienny, gips, płyty kartonowo – gipsowe. Produkt można stosować w pomieszczeniach o czasowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnia, łazienka) jednak bez stałego kontaktu z wodą. Masa doskonale komponuje się w pomieszczeniach nowoczesnych, tworząc industrialny i surowy efekt betonu z charakterystycznymi wżerami i ubytkami.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Masę o efekcie betonu GUARDI należy nakładać na mocne, trwałe i równe podłoża. Podłoże musi być czyste, suche i wolne od kurzu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Przed nakładaniem masy dobrze wyschnięte i wysezonowane podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym Francesco GUARDI. Świeże tynki cementowe i cementowo – wapienne należy zagruntować po ok. 4 tygodniach, a tynki gipsowe po ok. 2 tygodniach od ich wykonania. Gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemach płyt kartonowo – gipsowych należy obligatoryjnie odpylić, a następnie zagruntować gruntem np. Fixgrunt U. Ważne, aby po potarciu nie pozostał na dłoni biały pył. W razie potrzeby użyć gruntu Fixgrunt U dwukrotnie, po czym w odpowiednim odstępie czasu zastosować preparat gruntujący Francesco GUARDI. Ściany pokryte tapetą: tapetę dokładnie usunąć, a powłoki klejowe zmyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Miejsca pokryte

pleśnią lub zagrzybione oczyścić mechanicznie i zdezynfekować środkiem glono i grzybobójczym Biotox Total. Niezależnie od rodzaju podłoża, przed nałożeniem Masy o efekcie betonu zawsze należy zastosować preparat gruntujący Francesco GUARDI. Nakładanie masy można rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego tzn. po min. 6 godzinach od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%).

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Wyrób przed użyciem należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości maks. 5%.

SPOSÓB UŻYCIA

Masę наносimy za pomocą pacy stalowej lub pacy weneckiej na zagruntowaną wcześniej powierzchnię na grubość ok. 1 – 2 mm. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po min. 6 godz. наносimy kolejną warstwę nakładając ją równomiernie na całej powierzchni, a następnie przystępujemy do formowania struktury. Po położeniu równomiernej warstwy przystępujemy do formowania struktury. W zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, strukturę możemy wykonać poprzez:

- prostopadłe przykładanie czystej pacy w różnych miejscach na ścianie;
- wydrapywanie krawędzią pacy strukturę imitującą ubytki;
- przyklejenie folii do wytynkowanej powierzchni, dociskanie jej za pomocą włka malarskiego i odklejenie, a następnie wygładzenie metalową pacą w różnych kierunkach;
- formowanie suchym włkiem sznurkowym w różnych kierunkach i miejscach na ścianie.

Niezależnie od przyjętej techniki formowania struktury, np. za pomocą śrubokręta można wydrapywać dowolne wzory m.in. linie imitujące efekt łączenia płyt betonowych.

W każdym przypadku, po upływie ok. 10 – 20 minut od wykonania struktury (tj. kiedy paca przestanie kleić się do ściany) wygładzamy całą powierzchnię za pomocą pacy tak, by nie tworzyć zgrubień, jednocześnie pozostawiając miejscowe wgłębienia w strukturze masy. W celu wydłużenia tzw. czasu otwartego dopuszczalne jest zwilżanie powierzchni masy spryskiwaczem z wodą. Aby uzyskać powłokę o zwiększonej odporności na zmywanie lub zaakcentować wydrapania innym kolorem, zalecamy wytynkowaną powierzchnię pokryć Farbą lazurującą z kolekcji Francesco Guardi.

DODATKOWE INFORMACJE

Prace dekoracyjne Masą o efekcie betonu należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +25°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych zarówno podczas pracy jak i wysychania masy.

DANE TECHNICZNE

Narzędzia	paca stalowa, paca wenecka, wałek
Ilość warstw	1 do 2 – w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać
Wydajność przy jednej warstwie	1,0 – 1,5 kg/m ²
Nakładanie kolejnej warstwy	po min. 6 godz.
Czas schnięcia	12 godz.
Czyszczenie narzędzi	wodą
Kolorystyka	Szary, biały, system kolorowania na 120 kolorów
Warunki składowania	w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
15 kg	-	33	495 kg

SKŁADOWANIE

36 miesięcy od daty produkcji, w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od +5°C do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

PN-EN 13300;2002

ZALECENIA BHP I P.POŻ

Wyrób niepalny. Nie podlega klasyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]. EUH208: Zawiera Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. P102: Chronić przed dziećmi.

Dokładne informacje w Karcie Charakterystyki.

Aktualizacja 16.03.2020

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.