

USZCZELNIACZ DEKARSKI ŻYWICZNY

Uszczelniacz dekarcki żywiczny - nowoczesna żywiczna masa uszczelniająca o bardzo dobrej przyczepności do podłoża metalowych, betonowych, kamiennych, drewna, szkła i powłok malarskich. **Pozwala na aplikację pod wodą oraz w czasie intensywnych opadów, co umożliwia natychmiastową reperację uszkodzonych, przeciekających elementów.** Jest trwale plastyczna, co umożliwia dokonywanie korekt na łączonych elementach oraz zabezpiecza przed powstawaniem rozszczelnień podczas pracy elementów składowych konstrukcji dachu. Brak spływalności umożliwia uszczelnianie pionowe w temp do +80°C. Spoina po utwardzeniu może być malowana, jest odporna na działanie wody oraz promieniowanie UV. Przy długotrwałym kontakcie z wodą i pod wpływem warunków atmosferycznych uszczelnienie może zmlecnieć, co nie wpływa na jakość uszczelnienia.



ZASTOSOWANIE

Przeznaczony jest do uszczelniania elementów obróbek blacharskich dachów, tarasów, kominów i włączów; miejsc przebić przez dachy i taras, napraw dachów pokrytych papą bitumiczną. Uszczelnianie miejsc osadzania świetlików i okien dachowych. Wykonywania połączeń blach falistych i trapezowych, płyt azbestowo-cementowych i płyt bitumicznych oraz połączeń między elementami fundamentów ścian i piwnic czy wypełniania szczelin dylatacyjnych dachów.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia, na którą ma być zastosowany uszczelniacz powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność. Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia. Zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Obciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.

SPOSÓB UŻYCIA

Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych. Nałożony uszczelniacz można wygładzać szpachelką zamoczoną w roztworze mydła. Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej. Uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.

DANE TECHNICZNE

System utwardzania	jednokomponentowy – odparowanie rozpuszczalnika
Czas obróbki	ok. 1 godz.
Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +40°C
Gęstość	ok. 1,08 g/cm ³
Odporność termiczna	od -20°C do +90°C
Czas obrabialności	ok. 1 godz.
Wydajność	z 1 kartusza 300 ml uzyskuje się ok. 18 m b. spoiny o wymiarach 4 x 4 mm.
Kolory	bezbardwy, grafit, brąz, ceglasy

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
300 ml	15	1260

SKŁADOWANIE

W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki

BHP I OSTRZEŻENIA

Zawiera octan n-butylo, mieszaninę alfa-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)-5-tert-butylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-omega-hydrosypoli(oksyetylenu) i alfa-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)5-tertbutylo-4-hydroksyfenylo]-propionylo-omega-3-[3-(2H-benzotriazol-2-ilo)5-ter t-butylo-4-hydroksyfenylo]propionyloksypoli(oksyetylenu), sebacynian bis(1,2,2,6,6-pentametylo-4-piperydylowy). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

UWAGA



H226 Łatwopalna ciecz i pary.

P102 Chronić przed dziećmi.

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami lokalnymi.

Aktualizacja 02.11.2017

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego, o przydatności dostarczanych materiałów do osiągnięcia zamierzonych celów. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze, zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści w kolejnych edycjach bez wcześniejszego informowania o tym fakcie odbiorców. Wraz z ukazaniem się tej Karty Technicznej, karty wcześniejsze tracą ważność.